

# VEGROTREND AL

NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT



|   |   |
|---|---|
| <b>Bodenbelag<br/>EN 1307</b>                                     | Polvliesbodenbelag Typ B1                                   |
| <b>Art der Verfestigung</b>                                       | vollimprägniert   |
| <b>Faserzusammensetzung</b>                                       | ca. 40% Polyamid<br>ca. 60% Polypropylen                    |
| <b>Flächengewicht<br/>ISO 8543</b>                                | ca. 1300 g/m <sup>2</sup>                                   |
| <b>Fasereinsatzgewicht der Nutzschrift<br/>(Herstellerangabe)</b> | ca. 1050 g/m <sup>2</sup>                                   |
| <b>Nutzschriftgewicht<br/>EN 984</b>                              | ca. 1300 g/m <sup>2</sup>                                   |
| <b>Gesamtdicke<br/>ISO 1765</b>                                   | ca. 6,0 mm  |
| <b>Abmessungen</b>  | 200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm                           |
| <b>Beanspruchungsklasse<br/>EN 1307</b>                           | Geschäftsbereich 33 – stark                                 |
| <b>Luxusklasse<br/>EN 1307</b>                                    | LC 2  |
| <b>Trittschallverbesserungsmaß<br/>DIN EN 140 - 8</b>             | 20 dB   |
| <b>Lichteichtheit<br/>Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02</b>              | ≥ 7   |
| <b>Reibechtheit<br/>Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12</b>             | trocken 5, nass 5   |
| <b>Wasserechtheit<br/>Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01</b>           | 5   |
| <b>Stuhlrolleneignung<br/>EN 985</b>                              | stuhlrolleneeignet <sup>1</sup>                             |
| <b>Treppeneignung<br/>EN 1963</b>                                 | treppeneeignet <sup>2</sup>                                 |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand<br/>ISO 8302</b>                      | 0,09 (m <sup>2</sup> K/W) - geeignet für<br>Fußbodenheizung |
| <b>Elektrostatische Grenzaufladung<br/>EN 1815</b>                | < 2,0 kV - antistatisch                                     |
| <b>Durchgangswiderstand<br/>ISO 10965</b>                         | < 10 <sup>9</sup> Ω - ableitfähig                           |
| <b>Brennklasse<br/>DIN EN 13501 - 1</b>                           | C <sub>n</sub> - s1 - schwer entflammbar                    |




851 Aprikose




854 Kupfer



870 Mandel



871 Kies



872 Nuss



880 Aquamarin



881 Saphir



882 Aubergine



892 Opal



893 Nickel



894 Koks

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten! Es gelten unsere AGB.

Zum Schneiden empfehlen wir einen Florgassenschneider mit je einer rechten und einer linken Klinge zu verwenden.

<sup>1</sup> Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei extremer ständiger Nutzung des Bodenbelages im Stuhlrollenbereich das Verwenden einer Stuhlrollenunterlage empfohlen wird.

<sup>2</sup> Die Treppeneignung setzt die Verwendung von Metalltreppenwinkeln zum Schutz der Außenkanten der Treppenstufen voraus.